PACTPOL FORCE

Ficha Técnica
Hoja Técnica
Fiche Technique



DESCRIÇÃO *DESCRIPCIÓN DESCRIPTION*

Folha em espuma de polietileno expandido, de célula fechada, produzido por processos ecológicos, sem utilização de fluorcarbonetos (CFC's) e 100% reciclável.
Espuma de alta densidade para superior desempenho mecânico. Durabilidade acrescida e amplo universo de aplicações.

Rollo en espuma de polietileno expandido, de celda cerrada, producida a través de procesos ecológicos, sin utilización de fluorcarbonatos (CFC's) y 100% reciclable.
Espuma de alta densidade para un desempeño mecânico superior. Más durabilidad y amplio universo de aplicaciones.

Feuille en mousse de polyéthylène expansé, à cellules fermées, produit par des processus écologiques, sans l'utilisation de fluorcarbones (CFC's) et 100% recyclable.
Mousse de polyéthylène en haute densité pour une supérieur performance mécanique. Plus grande durabilité et plus grand domaine d'applications.

COMPOSIÇÃO *COMPOSICIÓN COMPOSITION*

Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Polietileno de baja densidad (PEBD)
Polyéthylène basse densité (PEBD)

Mínimo 30% incorporação de PE reciclado
PE recycled content minimum 30%
Incorporation PE recyclé minimum 30%

BQA_QA-CER_C_20221084

CARACTERÍSTICAS *CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES*

ESPESSURA ESPESOR / ÉPAISSEUR (mm)	Tolerância Tolerancia Tolérance	LARGURA ANCHO / LARGEUR (m)	Tolerância Tolerancia Tolérance	COMPRIMENTO Standard LARGO / LONGUEUR (m)	Tolerância Tolerancia Tolérance	DENSIDADE DENSIDAD / DENSITÉ (Kg/m³)	Tolerância Tolerancia Tolérance	COR COLOR / COULEUR
2	± 10%	1,2	- 0,02 + 0,05	125	± 2,5%	40	± 3	Cinza Gris
3				90				
5				50				
8				40				
10				40				

Opções *Options Options*

Espuma revestida com filme PEAD; PEBD; Alumínio*; PE Metalizado*; Adesivo*(1) (permanente ou removível)
Espuma revestida con film PEAD; PEBD; Aluminio; PE Metalizado*; Adhesivo*(1) (permanente o removible)*
Mousse thermolaminée avec film PEHD ; PEBD ; Aluminium; PE Métallisé*; Adhésif*(1) (permanent ou repositionnable)*

(1) *Para preservar as características do flime adesivo, o produto deve ser armazenado entre 18-30ºC e 30-70% de humidade relativa*
Para conservar las características del film adesivo, el producto debe almacenarse entre 18-30ºC y 30-70% de humedad relativa
Pour préserver les caractéristiques du film adhésif, le produit doit être stocké entre 18-30ºC et 30-70% d'humidité relative

Pactpol Force não standard (ver opções) não garantimos a incorporação de ≥ 30% de PE reciclado
Pactpol Force no estándar (ver opciones) no garantizamos la incorporación de ≥ 30% PE reciclado
Pactpol Force non standard (voir options) nous ne garantissons pas l'incorporation de ≥ 30% de PE recyclé

Evitar armazenar a espuma de polietileno sob acão de sol direto ou fontes de calor.
Evitar almacenar la espuma de polietileno en contacto directo con la luz solar o fuentes de calor.
Éviter stocker la mousse de polyéthylène sous action du soleil direct ou sources de chaleur.

A Epoli não garante a tonalidade de cor da espuma de polietileno. Esta característica não afeta a qualidade do produto nem a sua utilização final.
A Epoli no garantiza la tonalidad del color de la espuma de polietileno. Esa característica no afecta la calidad del producto ni su utilización final.
Epoli ne garantit pas la tonalité de couleur de la mousse de polyéthylène. Cette caractéristique n'affecte pas la qualité du produit ni son utilisation finale.

* A espuma revestida com este filme não é reciclável * *La espuma revestida de este film no es reciclable* * *La mousse thermolaminée de ce film n'est pas recyclable*

EPOLI – Espumas de Polietileno S.A.
4745-089 Alvarelhos, Trofa
PORTUGAL
epoli.pt
Tel.: +351 229 866 790