FICHA TÉCNICA – POLYSTER 50	DC-FT-309-03

POLYSTER® 50

CE
0099-CPD-A85-009
NP EN 13707

Descrição do Produto

Constituição:

Mistura:
Betume Modificado com APP.

Armadura:
Feltro poliéster de 150 g/m^2.

Acabamento:
Face superior – Filme de polietileno
Face inferior – Filme de polietileno.

Apresentação:

Rolos de 8m^2 (1,00m x 8,00m), com peso nominal de 40Kg.
Paletes de 25 rolos.

Características Técnicas:

Características	Valores	Unidade	Método de ensaio
Massa nominal por unidade de superfície	5,0	Kg/m2	EN 1849-1
Estanquidade à água	Estanque		EN 1928
Flexibilidade a baixas temperaturas	- 5	ºC	EN 1109
Estabilidade dimensional	≤ 0,5	%	EN 1107-1
Resistência ao escorrimento a elevada temperatura	120	ºC	EN 1110
Resistência à tracção longitudinal	700 ± 140	N/50mm	EN12311-1
Resistência à tracção transversal	350 ± 70	N/50mm	EN12311-1
Alongamento na rotura longitudinal	30 ± 5	%	EN12311-1
Alongamento na rotura transversal	30 ± 5	%	EN12311-1

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento:

Evitar quedas e pancadas.
Transportar a armazenar os rolos na vertical, sempre sob protecção climatérica – i.e. sol, chuva, geada, granizo, neve.
Elevação dos rolos, sempre paletizados, por meio de grua ou empilhador.
Para informação mais especifica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor consultar a Ficha de Segurança.

Eco Recomendações:

A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, e deverão a ser efectuadas de acordo com a legislação aplicável.