FICHA TÉCNICA
RENOLIT ALKORPLAN PVC Líquido

RENOLIT ALKORPLUS PVC Líquido – Tipos 81028 / 81032 / 81034 / 81035 / 81037 / 81039 / 81049 / 81050 / 81054

Aplicación:
Sellador refuerzo/acabado para las uniones soldadas, bordes en forma de T y ángulos para las membranas de estanqueidad RENOLIT ALKORPLAN.

Datos Técnicos:

- Base: Solución de poli cloruro de vinilo (PVC) en THF (Tetrahidrofurano)
- Color: Variable
- Viscosidad: Aprox. 0,63 cP
- Densidad: Aprox. 0,94 g/cm^3
- Punto de inflamabilidad: -15°C (< 21°C Líquido y vapores muy inflamables)
- Toxicidad: Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Utilización:
Para láminas de piscina. Aplicar 3 – 5 mm sobre las soldaduras mediante la botella de polietileno a tal efecto. Proteger de las heladas. Sólo se puede diluir con THF. AGITÉSE ENÉRGICAMENTE ANTES DE SU USO. Se debe dejar secar al menos 2 horas antes de proceder al llenado de la piscina.

Consumo:
Aproximadamente 1 kg/100 m

Presentación:
Bidones metálicos de 900 g. Caja de cartón con 6 bidones por caja

Duración:
3 años.

Precauciones:
Por tratarse de un producto inflamable se debe evitar la proximidad al fuego, llamas y chispas durante su almacenamiento y utilización, por ello deberá utilizarse en áreas bien ventiladas. No fumar durante su utilización. Se recomienda no utilizarlo con temperaturas inferiores a 10ºC. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Llevar guantes/gafas/máscara de protección. En caso de incendio: Utilizar polvo seco o espuma para apagarlo.

Almacenamiento:
Siga las instrucciones en materia de productos inflamables, consulte el texto de la etiqueta y los datos de la ficha de seguridad, que se encuentra disponible bajo petición.

Para más información:
Consultar la Ficha de seguridad.

RENOLIT Ibérica S.A.
Ctra. Del Montnegre, s/n
E-08470 Sant Celoni (Barcelona)
Phone: +34 93 848 40 00
www.renolit.com/swimmingpool

Inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona
Hoja B-68100, Tomo 38758,
Folio 31.
N.I.F. A-08058943