

Dados técnicos		Test	Unidad	Valor
Dimensões	Largura	-	m	1,5
	Comprimento dos rolos	-	m	50
Peso		EN 1849-2	g/m²	145 ± 17%
Reação ao fogo		EN ISO 11925-2	-	Clasa E
Impermeabilidade à água		EN 1928	-	Clasa W1
Impermeabilidade à água después del envejecimiento artificial		EN1296 / EN1928	-	Clasa W1
Resistência à ruptura	Longitudinal	EN 12310-1	N	130 (+50; -50)
	Transversal		N	140 (+50;-50)
Resistência à tração	Longitudinal	EN 12311-2	N/50 mm	230 (+60;-60)
	Transversal		N/50 mm	120 (+30;-30)
Alongamento até a ruptura	Longitudinal		%	80 (+30; -30)
	Transversal		%	130 (+50; -50)
Resistência à tração após envelhecimento artificial	Longintudinal	EN 1296 EN 1297 EN 12311-2	N/50mm	160 (+40; -40)
	Transversal		N/50mm	85 (+20; -20)
Alongamento até a ruptura após envelhecimento artificial	Longitudinal		%	55 (+20; -20)
	Transversal		%	90 (+35; -35)
Resistència ao vapor de agua		EN 1931	(g/m²)/24h	>1700
Permeabilidade ao vapor de agua Sd		EN 1931	m	0,02 (+0,03;-0,01)
Resistência à temperatura		-	°C	-30 ÷ 80
Substâncias perigosas		-	-	NPD

Guttafol transpirável 145 grs. é uma membrana de tecido sob telha, composta por três camadas, de cor verde, para colocar no telhado. É especialmente recomendada em telhados com elevada concentração de vapor de água, com o consequente risco de condensação sobre o isolamento.
Vantagens:
Impermeável.
Ótima para a realização de telhados ventilados.
Também adequada para colocação diretamente sobre o isolamento (telhados não ventilados).

CE

5998627317425