REVESTIDAN® WATER STOP Fiber

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE COM FIBRAS À BASE DE ÁGUA COM ELEVADA ELASTICIDADE, FLEXIBILIDADE E FÁCIL APLICAÇÃO



5kg 20kg

FERRAMENTAS



RENDIMENTO

1.25-1.50 kg/m²

TEMPO SECAGEM

2-3h



Revestimento acrílico impermeabilizante com fibras monocomponentes de base aquosa com elevada elasticidade e flexibilidade, com excelente estanquidade à água e aos líquidos em geral, resistente às intempéries e aos raios UV. Extraordinária resistência ao envelhecimento, à abrasão e à perfuração. Maior resistência mecânica graças à utilização de uma malha de fibra de vidro. Indicado para evitar infiltrações de água em terraços, coberturas, telhados, juntas de dilatação, tubos de queda, etc.

VANTAGENS

- Excelente estanquidade à água e aos líquidos em geral.
- Impermeável à água da chuva.
- Forte resistência à tração e alongamento na rutura
- Boa homogeneização do produto e fácil aplicação
- Película resistente às intempéries e aos raios UV.
- Boa resistência à abrasão.
- Bom preenchimento de fissuras e resistência à microfissuração.
- Contém fios de fibras cortadas.

APLICAÇÃO

- Terraços
- Coberturas planas
- Telhados
- Juntas de dilatação, tubos de queda, etc.

SUPORTES

- Betão, argamassa, fibrocimento, azulejos, alumínio, placas de asfalto, espuma de poliuretano, etc.

danosa
Building together

REVESTIDAN® WATER STOP *Fiber*

REVESTIMENTO ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE COM FIBRAS À BASE DE ÁGUA COM ELEVADA ELASTICIDADE, FLEXIBILIDADE E FÁCIL APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO

- Antes de aplicar o produto no suporte, certificar-se de que este está seco e isento de restos sólidos e irregularidades.
- Em suportes em mau estado, com falta de coesão ou com problemas de humidade, aplicar primeiro uma demão de DANOPRIMER® W.
- Reparar primeiro as fissuras e aplicar DANOBAND® Butyl, ELASTYDAN® PU 40 nos cantos.
- Mexer até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir a primeira demão 5-10 % com água. Aplicar a segunda demão e as seguintes sem diluição, em sentido transversal à direção da demão anterior. A aplicação pode ser efectuada com pincel ou rolo.
- Tempo de secagem entre capas é de, no mínimo, 8 horas.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Entre 5°C e 30°C.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e protegido de temperaturas extremas e da exposição solar.
- Conserve o produto entre 5°C e 30°C por um período máximo de 24 meses.

PRECAUÇÕES

- Não aplicar o produto se há possibilidade de chuvas ou geadas.
- Não utilizar em superfícies continuamente inundadas, piscinas e tanques.
- Não aplicar com uma humidade relativa superior a 85 % ou sobre suportes molhados.
- Se necessário, corrigir as inclinações para evitar o encharcamento.
- Produto de intempérie destinado à impermeabilização de coberturas não transitáveis, visitáveis ocasionalmente e nas que o produto serve de acabamento.
- É um revestimento de acabamento, não deve ser revestido.
- Não utilizar como sistema de impermeabilização de coberturas que em seguida levam uma proteção pesada, pavimento, gravilha ou terra vegetal.
- Não válido para a impermeabilização de muros enterrados. Neste caso recomendamos DANOCRET® Protect Flex.
- Não deve aplicar-se uma demão até que esteja completamente seca a capa inferior.
- Limpe as ferramentas com água assim que terminar. Se houver sujidade sólida, recomendamos que a raspe.
- Armazenar num local fresco e seco.

DADOS TÉCNICOS

Aparência/Cores	Cinzento, vermelho y terracota. Acabamento semi-mate.
Diluente	Água
Matéria fixa em peso	60 ± 0.5 %
Peso específico	1,25 kg/L
Viscosidade 22ºC	80 ± 10 Pas
Comportamento ao fogo	M1
Tempos de secagem toque seco	2 - 3 horas
Intervalo de recobrimento mínimo	8 horas
Resistência à tração	> 10 kg/cm²
Elongação de rotura	> 300% (Base elástica)

REV00-07/2024

danosa
Building together

Para mais informações: www.danosa.com

A DANOSA reserva-se no direito de modificar as informações contidas nesta ficha sem aviso prévio.