Estanquidade à água

REVESTIDAN WATER STOP FIBER

Revestimento elástico com fibras para impermeabilização de coberturas máxima durabilidade e eficácia no ponteamento de fissuras



Revestimento acrílico monocomponente à base de água para impermeabilização com elevada elasticidade e flexibilidade, com excelente estanquidade à água e aos líquidos em geral. Forte resistência à tração e alongamento na rutura. Extraordinária resistência ao envelhecimento, à abrasão e à perfuração. Boa homogeneização do produto e fácil aplicação. Película resistente às intempéries e aos raios UV. Excelente resistência à abrasão. Bom preenchimento de fissuras e resistência à microfissuração. Aumento da resistência mecânica com a utilização de malha de fibra de vidro. Elevada elasticidade e flexibilidade. Excelente durabilidade. Indicado para evitar infiltrações de água em terraços, coberturas, telhados, juntas de dilatação, tubos de queda, etc. Na reparação de zonas com fissuras existentes ou com tendência para se formarem.

Apresentação

- Cor: Branco
- Peso (kg): 20
- Código de produto: 724015

Dados técnicos

Conceito	Valor	Norma
Alongamento (%)	>300	-
Matéria fixa em peso (%)	60±0.5	-
Reação ao fogo	M1	-
Resistência à tração (N/mm²)	>1	-
Tempo de secagem ao toque (horas)	2 - 3	-
Tempo de secagem entre demãos (horas)	8	-

Conceito	Valor	Norma
Peso específico (kg/L)	1,25	-

Dados Técnicos Adicionais

Conceito	Valor	Norma
Viscosidade a 22ºC (Pa.s)	80 ± 10	-

Campo de aplicação

- Tratamento de pequenas juntas e fissuras.
- Indicado para evitar fugas de água em terraços, coberturas, juntas de dilatação, calhas, etc.

Vantagens e benefícios

- Contém fios de fibras cortadas.
- Impermeável à água da chuva.
- Excelente estanqueidade à água e líquidos em geral.
- Forte resistência à tração e resistência ao alongamento à quebra.
- Boa homogeneização do produto e fácil aplicação.
- Filme resistente às intempéries e aos raios UV.
- Notável resistência à abrasão.
- Bom enchimento de fissuras e resistente a microfissuras.

Preparação do suporte

- As superfícies a impermeabilizar devem estar secas e limpas de pó, sujidade, musgo, eflorescência, salitre, gordura, etc. Remova poeira, graxa e outros contaminantes. Aplicar o revestimento impermeabilizante de acordo com as instruções de uso. Para superfícies mais antigas, a possível contaminação por mofo deve ser removida com água sanitária ou algum outro produto adequado, bem como partes soltas de tinta ou outros materiais de construção. Trate a eflorescência ou salitre com solução ácida diluída, enxágue e deixe secar. Poderá ser aconselhável tratar a superfície com um produto à base de água indicado para eliminar e reter o aspecto de eflorescência provocado pelo salitre. Sobre suportes em mau estado, com falta de coesão ou com problemas de humidade, aplicar previamente uma demão de DANOPRIMER® W. Caso existam fissuras ou fissuras superiores a 1 mm, deverão ser reparadas preferencialmente com argamassa, ou com mistura de 1 parte de REVISTIDAN ® ONE #1 e 4 partes de areia seca. Alisar e nivelar os declives ou desníveis da superfície a pintar, para evitar possíveis poças. Aplicar a tinta de acordo com as instruções de uso.

Modo de Aplicação

Antes de aplicar o produto no suporte, certificar-se de que este está seco e isento de restos sólidos e irregularidades. Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C, ou quando houver risco de chuva nas 48 horas seguintes. Aplicar com rolo. Reparar primeiro as fissuras e aplicar DANOBAND® Butyl, ELASTYDAN PU 40 nos cantos. Mexer até ficar perfeitamente homogeneizado. Diluir a primeira demão 5-10 % com água. Aplicar a segunda demão e as seguintes sem diluição, em sentido transversal à direção da demão anterior. A aplicação pode ser efectuada com pincel, rolo ou pulverizador, após agitação

do produto e diluição. As ferramentas devem ser limpas com água antes de a tinta secar.

Precauções

- Limpar as ferramentas com água após a utilização. Se existirem restos sólidos de sujidade, recomenda-se raspar.
- Não utilizar em superfícies sempre com água, como piscinas e depósitos de água.
- Não aplicar com sol direto, chuva, em suportes gelados, molhados ou com humidade relativa superior a 85%.
- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5 °C.
- Não aplicar em nenhum caso se houver previsão de chuva ou geada.
- Se necessário, corrigir as inclinações para evitar o encharcamento.

Manuseamento, armazenamento e conservação

- Armazene em locais frescos e secos.
- Estabilidade de armazenamento em sua embalagem original fechada e armazenar o produto entre 5 °C e 30 °C por um período máximo de 24 meses.

Aviso

- As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na aparência estética em relação ao produto final.As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: **www.danosa.com** E-mail: **portugal@danosa.com** Telefone: **(+351) 236 029 465**