Purtop ADY



Aditivo para aplicar a membrana impermeabilizante Purtop Easy numa única demão

CARACTERÍSTIC TÉCNICAS
Purtop ADY é um aditivo para aplicar numa única demão a membrana impermeabilizante **Purtop Easy**.

Purtop ADY é um aditivo formulado pelos laboratórios de I&D MAPEI, que permite aplicar numa única demão, em vez de duas, **Purtop Easy**, sem formação de bolhas e melhorando as propriedades mecânicas da membrana.

AVISOS IMPORTANTES
Purtop Easy aditivado com **Purtop ADY** não pode ser aplicado por projeção.

MODO DE APLICAÇÃO
Agitar a embalagem de **Purtop ADY**, e adicionar **Purtop ADY** ao **Purtop Easy** nas proporções recomendadas (2 l de **Purtop ADY** para a embalagem de 25 kg de **Purtop Easy**, 1,2 l para a de 15 kg e 0,5 l para a embalagem de 6 kg) e misturar com um berbequim a velocidade média, tendo cuidado de não incorporar ar durante a mistura.

Limpeza das ferramentas
As ferramentas utilizadas para a mistura e aplicação do material podem ser limpas com diluente. O material endurecido nas ferramentas e no misturador pode apenas ser removido mecanicamente.

CONSUMO
2 l de **Purtop ADY** para a embalagem de 25 kg de **Purtop Easy**, 1,2 l para a de 15 kg e 0,5 l para a embalagem de 6 kg.

EMBALAGEM
Purtop ADY está disponível em embalagens metálicas de 2 l, 1,2 l o 0,5 l.

ARMAZENAGEM
Purtop ADY, se conservado nas embalagem originais em ambiente seco e a temperatura entre +5°C e +35 °C, tem um tempo de conservação de 12 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA
Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA
O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o

Purtop ADY

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	líquido
Cor:	castanho
Massa volúmica (g/cm³):	0,95
Resíduo sólido (%):	40
Viscosidade Brookfield (mPa·s):	20 (rotor 1 - RPM 50)
DADOS APLICATIVOS (a +23°C - 50% H.R.)	
Temperatura de aplicação permitida:	de +5°C a +35°C
Relação da mistura em peso com Purtop Easy:	100 : 8
Trabalhabilidade de Purtop Easy aditivado com Purtop ADY (min):	aprox. 20

documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com. QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt e www.mapei.com

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

CADERNO DE ENCARGOS

Fornecimento e aplicação em obra de aditivo (tipo **Purtop ADY** da MAPEI S.p.A.) para aplicar numa única demão membranas impermeabilizantes em poliuretano monocomponenties elásticas (tipo **Purtop Easy** da MAPEI S.p.A.).
O produto deve ser misturado com a membrana em poliuretano numa proporção de mistura em peso de 100 : 8.

O produto deve ter as seguintes características:
Massa volúmica (g/cm³): 0,95
Resíduo sólido (%): 40
Viscosidae Brookfield (mPa·s): 20 (rotore 1, RPM 50)

7495-2-2021 (PT)

MAPEI®
O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES