REVESTIDAN® Blue Tech

IMPERMEABILIZAÇÃO

MEMBRANA ELÁSTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARAPEITOS, VARANDAS, MURETES, CASA DE BANHO, COZINHAS E ZONAS HÚMIDAS INTERIORES



5kg 20kg

FERRAMENTAS

RENDIMENTO
2kg/m²

TEMPO DE SECAGEM
3h

Membrana líquida elástica monocomponente, para proteger e impermeabilizar paramentos verticais e horizontais, previamente à colocação de um revestimento final.

VANTAGENS

- Impermeabiliza, formando uma lâmina contínua sem juntas.
- Excelente elasticidade, eficaz para cobertura de fissuras do suporte de até 3,42 mm.
- Boa aderência ao suporte, inclusive em suportes húmidos.
- Boa aderência do cimento cola ao produto, para a colocação do revestimento final com resistência à aderência inicial de 1,3 N/mm², com quebra coesiva do cimento cola.
- Aplicação fácil.
- Resistente a substratos alcalinos.

APLICAÇÃO

- Impermeabilização de pavimentos antes da colocação do revestimento final: casas de banho, duches, cozinhas, etc.
- Impermeabilização de paredes, antes da aplicação do revestimento final.
- Impermeabilização de todo o tipo de parapeitos.

SUPORTES

- Suportes de cimento, gesso laminado, reboco de gesso e contraplacado marítimo.

danosa
Building together

REVESTIDAN® Blue Tech

MEMBRANA ELÁSTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARAPEITOS, VARANDAS, MURETES, CASA DE BANHO, COZINHAS E ZONAS HÚMIDAS INTERIORES

MODO DE APLICAÇÃO

- Antes de aplicar o produto sobre o suporte, certifique-se de que está seco e limpo de restos sólidos e irregularidades.
- Aplicar com rolo ou trincha.
- Primeiro reparar as fissuras e aplicar DANOBAND® Butyl nos ângulos. Em suportes muito porosos recomenda-se a aplicação de uma primeira camada de DANOPRIMER® W ou REVESTIDAN® Blue Tech diluído em água numa proporção de 1/1.
- Quando a primeira camada estiver seca, aplicar sucessivas camadas de produto sem diluir. É necessário um mínimo de duas camadas adicionais. Esperar até secar antes de aplicar a camada seguinte.
- O tempo de secagem entre camadas é de aproximadamente 3 horas e variará dependendo da temperatura e humidade ambiental. Após a aplicação da última camada, esperar entre 24h e 4 dias, dependendo da temperatura e humidade relativa, antes de aplicar o revestimento final.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- Manter o recipiente hermeticamente fechado e protegido de temperaturas extremas e da exposição solar.
- Conservar o produto entre 5°C e 30°C durante um período máximo de 24 meses.

PRECAUÇÕES

- Não utilizar em superfícies inundadas continuamente, piscinas e depósitos.
- Proteger REVESTIDAN® Blue Tech dos raios solares. Deve estar sempre sob um revestimento.
- Limpe as ferramentas com água assim que tiver terminado. Se houver restos sólidos de sujidade, recomendamos a sua raspagem.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

- Entre 5°C e 35°C.
- A humidade relativa deve ser inferior a 75%.

ENSAIOS DE MEMBRANAS LÍQUIDAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICADAS SOB LADRILHOS DE CERÂMICA, EN 14891

Impermeabilidade à água: Apdo A.7: Aumento peso <20 g	Não se observa penetração de água, e aumento de peso de 2 g.
Resistência à aderência inicial. Apdo. A.6.2: >0,5 N/mm^2	1,3 N/mm^2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.
Resistência à aderência após imersão em água. Apdo. A.6.4: >0,5 N/mm^2	0,8 N/mm^2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.
Resistência à aderência após calor. Apdo. A.6.5: >0,5 N/mm^2	1,3 N/mm^2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.
Resistência à aderência após ciclos de gelo/desgelo. Apdo. A.6.6: >0,5 N/mm^2	0,8 N/mm^2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.
Resistência à aderência após imersão em água com cal. Apdo. A.6.5: >0,5 N/mm^2	0,7 N/mm^2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.
Capacidade de elongação da fissura. Apdo. A.8.2 >0,75 mm	3,42 mm (a 23 °C)

DADOS TÉCNICOS

Aparência/Cores	Pasta azul
Densidade	1,45 ± 0,05 g/cm^3
Viscosidade Stormer a 23 °C	145 ± 5 KU
Conteúdo em sólidos	± 69,5% em peso
N.º de camadas recomendadas	2 a 3
Tempo de secagem ao tato a 20 °C, 50% HR	± 3 Horas

REV06-11/2023

danosa
Building together

Para mais informações: www.danosa.com

A DANOSA reserva-se no direito de modificar as informações contidas nesta ficha sem aviso prévio.