

SOPRAGUARD TAPE

Ficha técnica

Sopraguard Tape é uma fita adesiva preta, vulcanizada e sensível à pressão

Descrição

Fita adesiva vulcanizada preta sensível à pressão concebida para criar juntas de alta resistência em sistemas de impermeabilização em EPDM Sopraguard.

Preparação

- As superfícies das membranas EPDM devem ser preparadas com o primário do sistema. Se a fita estiver exposta a temperaturas inferiores a 15 °C por longos períodos, é necessário aquecê-la antes da aplicação.

Aplicação em obra

- Após a secagem do primário, posicionar a faixa Sopraguard Tape sobre o primário e retirar o filme protetor enquanto pressiona com a mão.
- Pressionar toda a superfície com o rolo de silicone.
- Depois de aplicada a faixa, vedar as extremidades visíveis com o adesivo de selagem Bond HT.
- Em dias nublados e com temperaturas abaixo de 15 °C, recomenda-se usar um equipamento de ar quente para aquecer a faixa Sopraguard Tape, garantindo assim a sua moldabilidade. Em dias de sol, normalmente não é necessário pré-aquecer o produto.

SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.

Apresentação, armazenamento e prazo de validade

	SOPRAGUARD TAPE
Apresentação	Fornecido em rolos com 7,62 cm de largura e 30,5 m de comprimento.
Armazenamento	Guardar nos recipientes originais selados e a temperaturas entre 4 °C e 43 °C. Manter o material protegido da luz solar direta até à sua aplicação.
Prazo de validade	O prazo de validade é de 24 meses quando armazenado nas condições indicadas. Verificar a data de fabrico em cada recipiente.

Limitações

- Não utilizar para aplicações de "flashing" ou formação de detalhes.
- Não deve ser utilizado em membranas de PVC ou TPO.
- Talco, pó, óleo, gelo, neve ou condições húmidas impedem a sua aderência.
- As superfícies devem estar limpas e secas para a aplicação deste produto.

Especificações técnicas

	VALOR
Polímero Base	EPDM
Cor	Preto
Resistência à tração	0,28 MPa mínimo.
Alongamento (não vulcanizado)	1000% mínimo.
Resistência à descolagem de juntas em EPDM	0,07 MPa a 21 °C
Resistência ao corte em EPDM	0,14 MPa a 21 °C
Flexibilidade a baixa temperatura	-46 °C
Temperatura Máxima de Funcionamento	-40 °C a 93 °C
Temperatura de aplicação	5 °C a 50 °C

SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.