SOPRAGUARD TACK

Ficha técnica

O **Sopraguard Tack** é um adesivo de colagem por contacto



Descrição

Está concebido concebido para aderir membranas EPDM e TPO a diferentes tipos de suportes: betão, madeira, alvenaria, metal e outros suportes aprovados.

Vantagens

- Excelente comportamento ao envelhecimento.
- Excelente aderência.
- Boa resistência ao frio e ao calor

Aplicação em obra

- Recomenda-se que o adesivo seja armazenado a uma temperatura entre 10 ºC e 30 ºC.
- A temperatura de aplicação aconselhada é entre 5 ºC e 30 ºC.
- Não é recomendado trabalhar com temperaturas do suporte (suporte e membrana) acima de 50 ºC a 60 ºC.
- Agitar o adesivo antes e durante a utilização.
- Deve apresentar um aspeto uniforme, sem sedimentos.
- As superfícies devem estar limpas, lisas, secas e livres de pó e de arestas afiadas.
- Aplicar o adesivo com um rolo de pintura resistente a solventes, um pincel ou um Super Spreader.
- Espalhar uma camada espessa e uniforme de adesivo em ambas as superfícies, evitando rugas ou estiramento excessivo.
- Depois de alinhadas as superfícies, colar a membrana com precisão e sem aplicar tensão, para que toda a superfície fique perfeitamente unida e sem rugas.
- Pressionar a membrana contra o suporte com um pincel ou rolo de silicone.
- Embora a boa aderência ocorra rapidamente, a aderência total é alcançada após 48 a 72 horas.
- Contactar o nosso departamento técnico se necessitar de mais informações.

SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.

Apresentação, armazenamento e prazo de validade

	SOPRAGUARD TACK
Apresentação	É fornecido em baldes de 5 e 20 litros.
Armazenamento	Recomenda-se que o adesivo seja conservado a uma temperatura entre 10 ºC e 30 ºC.
Prazo de validade	O prazo de validade do adesivo é de 12 meses, desde que o produto se encontre no balde original com o selo intacto.

Rendimento

- De 3,5 a 4 m^2 por litro, aplicado em ambas as superfícies, dependendo do tipo (porosidade) do suporte.
- O rendimento pode também variar consoante as ferramentas utilizadas; com pincel, obtêm-se valores próximos de 3,5 m^2, enquanto com rolo ou Super Spreader, os valores aproximam-se dos 4 m^2 por litro.

Precauções

- Não utilizar para juntas entre membranas EPDM.
- Produto altamente inflamável.
- Manter o adesivo protegido de chamas e fontes de faíscas.
- Utilizar e armazenar em espaços bem ventilados.
- Não fumar durante a utilização.
- Antes de usar o produto, verificar a compatibilidade com o suporte.
- Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança.

Especificações técnicas

Teor em sólidos	37,5% ± 2
Viscosidade dinâmica	325 - 425 mPa.s Spindel 4 20t/min a 20 °C
Cor	Verde
Ponto de ebulição	>35 °C
Temperatura de autoignição	>200 °C
Tempo de secagem	Dependendo das condições ambientais, entre 10 e 20 minutos
Densidade	0.84 g/cm^3

SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

SOPREMA S.A. - Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B (+351) 219 152 636.