DANOFELT PY 500

É DANOFELT PY 500 é um geotêxtil não-tecido de 500 (+10%;-15%) g/m², formado por fibra curta de poliéster. Tem a marca CE.
Utilizado para a protecção da impermeabilização em coberturas como em estruturas enterradas, lagunas,etc. e para separação e filtragem de terrenos.



PROPRIEDADES FÍSICAS

PROPRIEDADES FÍSICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Massa média	500 (+10%;-15%)	g/m²	UNE EN ISO 9864
Espessura a 2kPa	3.80, ±0.20	mm	UNE EN ISO 9863-1
Resistência à tracção longitudinal	11.0, -1.0	KN/m	UNE EN ISO 10319
Resistência à tracção transversal	11.0, -1.0	KN/m	UNE EN ISO 10319
Alongamento na rotura longitudinal	120 ±20	%	UNE EN ISO 10319
Alongamento na rotura transversal	120 ±20	%	UNE EN ISO 10319
Ensaio ao punçoamento estático (CBR)	1.8, -0.2	KN	UNE EN ISO 12236
Ensaio à perfuração dinámica (caída de cono)	0, +2	mm	UNE EN ISO 13433
Permeabilidade à água	0.02371, -0.005	m/s	UNE EN ISO 11058
Capacidade de fluxo de água no seu plano	6.78 Exp-6, -0.1 Exp-7	m²/s	UNE EN ISO 12958
Medida de abertura	80, ±20	µm	UNE EN ISO 12956
Eficácia da protecção	19.0 Exp3 -0.3 Exp3	KN/m²	UNE-EN 13719

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Espessura a 20 kPa	3,0, ±0,20	mm	UNE EN 9863-1
Espessura a 200 kPa	1,8, ±0,20	mm	UNE EN 9863-1

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO	VALOR	UNIDADE
Comprimento	70	m
Largura	2.2	m
Superfície por rolo	154	m^2
Código de Produto	710037	-

AVISO

As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado são fornecidos de boa fé, tendo por base o conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s) expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto, bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente.
As encomendas serão aceitas de acordo com os termos das nossas Condições gerais de venda.
A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação.

Website: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Telephone: +34 902 42 24 52