Rua da Aviação Portuguesa n.º 135 - Vila Verde
2705-845 Terrugem– Sintra
Email: odem.geral@odem.pt

odem
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO

Ficha Técnica – AsfaltODEM
Ref. ASL20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Asfalto ODEM é um betuminoso asfáltico produzido a quente, para aplicação a frio. De elevada prestação e longo tempo de armazenamento, ideal para intervenções de manutenção urgentes e/ou preventivas mesmo em condições meteorológicas extremas. A sua fórmula inovadora, á base de agregados basálticos e betume, utilizando o aditivo MACFIX®, permite uma reparação instantânea e permanente. O período de conservação embalado de 2 anos permite evitar desperdícios, mantendo a maneabilidade durante este período, mesmo a baixas temperaturas (-10ºC).
Cor do produto: Preto

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Agregados basálticos e calcários certificados de granulometria 0/6mm
Betume aditivado com MACFIX® Premium
Teor de humidade de 0%

EMBALAMENTO

Baldes de 20 kg

PRODUÇÃO

O Asfalto ODEM é fabricado numa central de asfalto descontínua, também usada para fabricação de betuminoso asfáltico quente tradicional. Produzido utilizando MACFIX® Premium Cold Asphalt Technology,

ARMAZENAMENTO

O asfalto Asfalto ODEM deve ser armazenado num local fresco e seco, preferencialmente á sombra. O período de armazenamento após data de embalamento é de até 24 meses.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação direta a frio
Limpar buraco, verter produto, compactar e restabelecer tráfico imediatamente
Compactar manualmente ou com a ajuda de uma máquina (placa vibratória ou cilindro compactador, em camadas máximas de +/- 5cm).
Consumo por m^2: 22 a 24 kg para profundidade de 1cm
Não necessita de ser misturado
Não necessita de preparação nem de cola

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.