ZP 149

FICHA TÉCNICA

Massa de acabamento à base de gesso para interior



Interior

Saco

À mão

Espátula metálica

Composição

ZP 149 é uma argamassa seca composta por gesso, cal hidratada, farinha de rocha e aditivos específicos para melhorar o processamento e a aderência.

Fornecimento

- Sacos especiais com proteção contra a humidade de aprox. 20 kg

Utilização

ZP 149 é usado como material de alisamento em rebocos interiores à base de cal e gesso para a realização de superfícies lisas. Pode ser, também, utilizado como acabamento de rebocos à base de cal e cimento, desde que estejam secos.
Em locais húmidos, é de evitar a utilização de ZP 149.

Preparação do suporte

A superfície deve estar seca e livre de pó, sujidade, eflorescências salinas, etc. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser removidos preventivamente.
Para a aplicação de ZP 149, o reboco de base deve ir até ao fim ou uniformizado utilizando produtos tipo IG 21 ou S 605, que deverão estar suficientemente maturados.

Trabalhabilidade

Deitar o produto na quantidade correspondente de água limpa (indicada nos Dados Técnicos) e mexer à mão ou, de preferência, com um agitador mecânico até obter uma massa homogénea e sem grumos.
A aplicação é realizada com espátula metálica, com passagens em sentido horizontal e vertical. As aplicações sucessivas devem ser feitas antes da primeira camada secar totalmente. A espessura de material não deve superar os 3 mm.
A argamassa, após a mistura com água, deve ser aplicada dentro do tempo de trabalhabilidade indicado na tabela. O início do endurecimento depende das condições ambientais e do poder de absorção do suporte.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com

Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- O produto deve ser aplicado em bases secas com uma humidade não superior a 2,5%.
- O produto fresco deve ser protegido do gelo e de uma secagem rápida. Recomenda-se uma temperatura de +5°C como valor mínimo para a aplicação. Abaixo desse valor a presa do produto é excessivamente retardada e abaixo dos 0°C o produto fresco, ou ainda não completamente endurecido, fica exposto à ação desagregante do gelo.
- Na presença de altas temperaturas, é aconselhável evitar expor o material ao sol.
- Utilizar a temperaturas compreendidas entre os +5°C e os +35°C.
- Não tentar obter a trabalhabilidade perdida através da adição de água.
- Arejar adequadamente os ambientes depois da aplicação, até desaparcer o odor, evitando grandes variações térmicas no aquecimento dos ambientes.
- Tintas, revestimentos, etc. devem ser aplicados só após a total secagem e maturação do reboco.

ZP 149 deve ser usado no estado original sem adições de materiais estranhos.

Conservação

Conservar em local seco por um período não superior a 12 meses.

Qualidade

ZP 149 é submetido a um controlo rigoroso e constante nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

Peso específico do pó	aprox. 750 kg/m³
Espessura de aplicação recomendada	Até 3 mm
Granulometria	< 0,1 mm
Água de mistura	aprox. 68%
Rendimento	aprox. 0,9 kg/m² com espessura de 1 mm
Retração	negligenciável para aplicações em condições normais
Densidade da argamassa endurecida	aprox. 1.000 kg/m³
Resistência à compressão aos 28 dias (EN 13279-2)	≥ 2 N/mm²
Resistência à flexão aos 28 dias (EN 13279-2)	≥ 1 N/mm²
Tempo de trabalhabilidade	aprox. 90 minutos
Tempo de presa	aprox. 2,5 horas
Conforme a norma EN 13279-1	B1-20-2
O desempenho acima indicado é obtido amassando o produto com 68% de água num ambiente com temperatura e humidade controlada (20±1°C e 60±5%H.R.).	

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com