MB 60

FICHA TÉCNICA

Bio-argamassa para alvenaria face à vista, branca para interior e exterior



Interior/Exterior

Saco

Silo

À mão

Composição

MB 60 é uma argamassa seca pré-misturada branca composta de cal hidratada, ligante hidráulico, areias classificadas, e material hidrófugo.

Fornecimento

- Granel em silo
- Sacos especiais com proteção contra a humidade de aprox. 25 kg
- * Com base no país de destino alguns formatos de venda poderão não estar disponíveis

Utilização

MB 60 é utilizado como argamassa para construções em tijolo face à vista onde for pedida a ausência de cimento Portland cinza e uma coloração clara da argamassa.

Trabalhabilidade

Adicionar 21-23% de água limpa e misturar com misturador horizontal ou para pequenas quantidades, misturar manualmente ou com um agitador mecânico. O tempo de mistura não deve exceder os 3 minutos. MB 60 em granel é amassada com misturador horizontal, conectado diretamente ao silo (queda) ou utilizando um silo á pressão e compressor, é amassada com misturador no próprio local de aplicação. A argamassa depois de misturada com água deve ser aplicada no espaço de 2 horas.

Observações

- Produto para uso profissional.
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- A argamassa fresca deve ser protegida do gelo e de uma secagem rápida. Dado o endurecimento da argamassa ser baseado na presa aérea da cal e na hidráulica do cimento, uma temperatura de +5° C é aconselhada como valor mínimo para aplicação e para um bom endurecimento da argamassa. Abaixo de tal valor a presa do produto seria excessivamente retardada e abaixo dos 0°C a argamassa fresca ou em fase de endurecimento, seria exposta à ação desagregante do gelo.
- Pela natureza das matérias primas utilizadas (areia natural) não é possível garantir uma uniformidade da cor entre diferentes lotes de material; aconselha-se a encomendar o material necessário para a execução da obra todo do mesmo lote.

MB 60 deve ser usada em seu estado original sem a adição de outros materiais.

Conservação

Conservar em local seco por um período não superior a 12 meses.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com

Qualidade

MB 60 é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

Peso específico do pó	aprox. 1.400 kg/m³
Granulometria	< 1,5 mm
Espessura mínima	10 mm
Água de mistura	21-23%
Rendimento	aprox. 1,6 ton de argamassa seca para obter 1.000 l de argamassa amassada (com 1 saco de 25 kg obtém-se aprox. 15,5 l de argamassa amassada)
Densidade da argamassa endurecida (EN 1015-10)	aprox. 1.800 kg/m³
Resistência à compressão a 28 dias (EN 1015-11)	> 10 N/mm²
Módulo de elasticidade aos 28 dias	aprox. 8.000 N/mm²
Fator de resistência à passagem de vapor (EN 1745)	μ = 15/35 (valor tabelado)
Coeficiente de absorção de água por capilaridade (EN 1015-18)	$c \leq 0{,}30$ kg/m²·min^{0,5}
Índice de radioactividade (UNI 10797/1999)	I = 0,05 ± 0,01
Classe	M10 segundo EN 998-2
Certificado de Conformidade ANAB-ICEA	N° EDIL.2009_001

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com

Partner KlimaHaus CasaClima®
GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO