FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA

FICHA TÉCNICA

Promotor de aderência monocomponente à base de resinas acrílicas para a aplicação de adesivos cimentícios e regularizadores em substratos lisos, para interiores e exteriores.



Interior/Exterior

Pavimentos interiores/exteriores

Embalagem plástica

Rolo

Pincel

Vantagens

- Para interiores e exteriores
- Pronto a usar
- Fácil aplicação
- Ótima aderência em vários substratos
- Sem solventes

Composição

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA é um primário monocomponente à base de água, isento de solventes, pronto a usar, composto por resinas acrílicas, areias selecionadas e aditivos específicos para melhorar o processamento e a aderência.

Fornecimento

- Embalagens de aprox. 10 kg

Utilização

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA é um promotor de aderência que é utilizado em substratos como betão, tijolos, pedras, tijolo, cerâmica, em paredes e pavimentos interiores e exteriores. É um produto cinzento, pronto a usar, que pode ser aplicado com pincel ou rolo.
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA é adequado para a preparação de superfícies para a subsequente aplicação de adesivos cimentícios para cerâmica, argamassas autonivelantes de baixa espessura e regularizadores cimentícios. Os substratos em que este produto é mais utilizado são superfícies internas e externas particularmente lisas e pouco absorventes, tais como ladrilhos cerâmicos, revestimentos em pedra natural ou substratos de betão, sujeitos a preparação adequada.
Apenas no interior pode ser utilizado em parquet, contraplacado marítimo, contraplacado e aglomerados de madeira com baixa absorção de água e estáveis.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Preparação do suporte

O suporte de aplicação, deve ser estável, sólido, seco, sem humidade de ascensão capilar e mecanicamente resistente. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser removidos preventivamente.
Ao sobrepor em revestimentos cerâmicos ou de pedra natural, remover os elementos destacados e compensar os vazios com GAPER 3.30 ou produtos adequados; no caso de substratos particularmente brilhantes e pouco absorventes, recomenda-se a abrasão mecânica com subsequente aspiração e limpeza da superfície de modo a facilitar a aplicação de FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA.

Betão

O substrato deve ser previamente preparado por abrasão mecânica destinada a remover vestígios de sujidade, partes friáveis, incrustações, vestígios de tinta, leitanças de cimento ou outras substâncias contaminantes que possam comprometer a aderência.

Superfícies em madeira (apenas em ambientes interiores sem ascensão de humidade)

Para a aplicação em sobreposição num parquet existente estável, executar um mapeamento rigoroso para verificar que a pavimentação está devidamente presa ao suporte. Para a aplicação em painéis contraplacado marítimo, aglomerados de madeira ou outra tipologia, verificar a estabilidade e rigidez do suporte, prevendo uma fixação mecânica adequada dos painéis. Eventuais tintas ou tratamentos de proteção deverão ser removidos através de abrasão mecânica com a posterior aspiração e rigorosa limpeza da superfície.
Para um aplicação correta, recomenda-se consultar a documentação técnica de cada produto.

Aplicação

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA deve ser agitado antes da utilização de modo a homogeneizar as areias que possam ter assentado no fundo da embalagem. Aplicar o produto sobre a superfície a tratar com um rolo ou pincel, numa única camada até ficar completamente coberto; uma vez seco, ou seja, após cerca de 60 minutos, dependendo das condições ambientais e do grau de absorção do substrato, pode proceder-se à operação seguinte.
A limpeza das ferramentas pode ser feita com água quando o produto ainda está fresco; quando FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA endurece, esta operação torna-se mais difícil e deve ser realizada mecanicamente ou com álcool.
Fechar a embalagem de FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA residual para poder reutilizá-lo em aplicações subsequentes.

Observações

- Produto para uso profissional
- Consultar sempre a ficha de segurança antes de usar.
- Agitar FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA antes da utilização.
- Use luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto com a pele, lave abundantemente com água e sabão.
- Durante a utilização, arejar bem os locais.
- Usar água para limpar os utensílios após a utilização.
- Usar luvas e vestuário de proteção e, em caso de contacto, lavar a pele com água e sabão em abundância.
- Utilizar FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA a temperaturas entre 5 °C e 35 °C; não aplicar FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA em substratos com temperaturas elevadas ou inferiores a 5 °C.
- Não aplicar FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA em superfícies com orvalho ou água estagnada.
- Não aplicar FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA em caso de chuva iminente.
- Não utilizar FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA em superfícies que estejam continuamente imersas em água, tais como banheiras, piscinas, canais.
- Não aplicar FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA em substratos com humidade ascendente.
- Eliminar o recipiente/produto em conformidade com a regulamentação nacional.

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA deve ser utilizado no estado original sem adição de materiais estranhos.

Normas de segurança

Consultar sempre a ficha de segurança que contém os parâmetros físicos, toxicológicos e outros dados relativos à segurança dos trabalhadores.
FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA deve ser utilizado única e exclusivamente para os usos e formas prescritos e destina-se exclusivamente a um uso profissional.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Conservação

Proteger do gelo. Se o material for armazenado em locais adequados, na embalagem original, conserva-se por 12 meses. O produto, uma vez expirado, deve ser eliminado de acordo com a regulamentação em vigor

Qualidade

FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Características Técnicas

Cor	Cinza
Peso específico	aprox. 1,450 kg/l
pH	8-9
Resíduo seco	aprox. 70%
Rendimento	aprox. 200-300 g/m²
Tempo de espera antes dos trabalhos seguintes	aprox. 1 hora a 20°C e 65% H.R. (quando produto está seco ao tacto)
Classe de emissões do produto de acordo com o Decreto da República Francesa de 19 de abril de 2011	Classe A+
Valor limite UE para o conteúdo de COV (Diretiva 2004/42/CE)	Cat. A/g, BA: COV máximo 30 g/l COV produto < 30 g/l

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com