Tecarm 52

DADOS TÉCNICOS

Designação do material: Tecarm 52 (4 x 4 mm ou 5 x 5 mm) 80gr

Peso Total: 80g/m^2 ± 5%

Abertura da Malha (mm): 5x5 ou 4x4

Resistência à tracção (N/5 cm):
Teia: 1000
Trama: 800

Alongamento à Rotura: 3,5%

Resistência Química: Boa resistência aos alcalis do cimento

Acondicionamento:

50m^2 100cm (Largura)
50m (Comprimento)

Aplicação Recomendada: Estuques e Impermeabilizações