Tecarm 21

ESPECIFICAÇÕES

Designação do material: Tecarm 21 (2,5 x 2,5 mm) 60gr

Peso do Vidro: 60g/m^2 ± 5%

Peso da rede após tratamento anti alcalino: 50g/m^2 ± 5%

Abertura da Malha (mm):
Teia: 2,2 ± 1 mm
Trama: 2,3 ± 1 mm

Resistência à tracção (N/5 cm):
Teia: 875 ± 10%
Trama: 870 ± 10%

Resistência à tracção (N/5 cm) após 28 dias de submersão em solução de NaOH a 5%:
Teia: 500 ± 10%
Trama: 490 ± 10%

Resistência à quebra após 6h de submersão em solução pH 12.5 à temperatura de 80ºC:
Teia: 430 ± 10%
Trama: 420 ± 10%

Acondicionamento: dimensões do rolo: 50m^2