OBRAS360 by SOTECNISOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

N.DECK

FORMATO/ *FORMAT*	20X75
ESPESOR/ *THICKNESS* (mm)	8,2
PRODUCTO/ *PRODUCT*	PORCELANICO/ PORCELAIN
TIPO/ *KIND*	ESMALTADO/ *GLAZED*
GRUPO/*GROUP*	BIa - GL



NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

ENSAYOS/ *TESTS*	RESULTADOS/ RESULTS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL ***UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY***	DIMENSIONES *DIMENSIONS*	CUMPLE CON LA NORMA *COMPLIES WITH THE STANDARD*
UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA ***UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION***	VALOR MEDIO (%) *AVERAGE VALUE (%)*	≤ 0,5 %
UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ***UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE***	FUERZA DE ROTURA *BREAKING STRENGH (N)* RESISTENCIA A LA FLEXIÓN *MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)*	1.600 - 2.400 N 35 – 45 N/mm²
UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO ***UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE***	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO ***UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE***	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA ***UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE***	RESULTADO *RESULT*	RESISTE *RESISTS*
UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA ***UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE***	CLORURO AMÓNICO *AMMONIUM CHLORIDE* 100 g/l	A
	HIPOCLORITO SÓDICO *SODIUM HYPOCHLORITE* 20 mg/l	A
	ÁCIDO CLORHÍDRICO *HYDROCHLORIC ACID* 3% ÁCIDO CÍTRICO *CITRIC ACID* 100 g/l HIDRÓXIDO POTÁSICO *POTASSIUM HYDROXYDE* 30 g/l	GLA
UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS ***UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE***	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO *GREEN AGENT IN LIGHT OIL*	5
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO *IODINE SOLUTION IN ALCOHOL*	5
	ACEITE DE OLIVA *OLIVE OIL*	5

OBSERVACIONES:

V⁰B⁰ LABORATORIO:

GlobalEPD A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

floor score

Este producto contribuye a satisfacer créditos bajo *This product contributes toward satisfying credits under* LEED®