OBRAS360

SILENCE 6,0mm

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA **V1 - MAI 24**

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC Flooring	
Superficie	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1524 x 228 mm	EN ISO 24342
ESPESSURA TOTAL	6,0 mm	EN ISO 24346
Espessura da camada de desgaste	0,50 mm	EN ISO 24340
Unidades / m² por caixa	6un / cx. - 2,085 m²	
Sistema de Encaixe	UNICLIC	
PROPRIEDADES	**RESULTADOS**	**OBSERVAÇÕES**
Certificação CE	Sim	EN 14041:2018
Coeficiente de atrito estático	ASTM C1028	SECO 0,94 MOLHADO 0,68
Condutividade térmica	ASTM C518	0,163 mm
COMPRIMENTO	En427	0,25 mm
Densidade	2000 kg/m3	
Determinação da estabilidade dimensional	ASTM F 2199-09	LARGURA 0,02mm
Emissão de VOC	DIN EN ISO16000-9	Passou
Efeito de uma cadeira com rodas	En425	SEM DANOS VISÍVEIS
Esquadria	ASTM F2055	CURTO 0,03mm,
GROSSURA	En428	0,15 mm
Isolamento acústico ao impacto (db)	ΔL_w = 21db, $C_{I\Delta}$ = -8db	ISO 717-2:2020
LARGURA	En427	0,15 mm
PCP	FD CEN/TR14823:2006	NÃO DETECTADO
Perda por abrasão	EN-660-2	0,015 CLASSE T
Resistente ao calor	ASTM F1514	0,49 ΔE*
Resistente à carga estática	ASTM F970	0,04 mm
Resistência ao desgaste	NALFA LF 01-2011	Ciclos IP-4000
Resistência deslizamento (aderencia)	En14041	R10
Resistencia à escamação	En431	0,5MM,>70N
Resistência ao fogo	En14041	Bf1-S1
Resistência a manchas	En423	NÃO DETECTADO
Resistente a Produtos Químicos	ASTM F925	SEM ALTERAÇÃO
recuo residual	ASTM F1914	0,40%
Resistência térmica	ASTM C518	0,033 mm
Resistente à luz	ASTM F1515	0,87 ΔE*
ROHS	2011/65/EU	NÃO DETECTADO
Solidez da cor à luz	EN ISO 105 B02	6
Teste de ftalato	ASTM D3421	NÃO DETECTADO
GARANTIA AO DESGASTE		**OBSERVAÇÕES**
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.











