BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO - AREIA AMARELA

N/REFª Areia para Reboco


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Perda ao rubro	0,15 %
Densidade aparente	1,52 g/cm³
Densidade real	2,64 g/cm³
Dureza	6 mohs
pH	7
Diâmetro médio	850 micron

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Sílica	93,2 ± 2%
Alumina	3,30 ± 0,05%
Óxido de ferro	0,50 ± 0,005%
Óxido de potássio	2,50 ± 0,005%
Óxido de sódio	0,10 ± 0,005%
Óxido de cálcio	0,03 ± 0,005%
Óxido de magnésio	0,08 ± 0,005%

Malha (micron)	Retido (% peso)	Cumulativo Passante (% peso)
4000	5,0 ± 3%	95,0
2000	15,0 ± 5%	80,0
1000	20,0 ± 5%	60,0
500	35,0 ± 10%	25,0
250	20,0 ± 5%	5,0
fundo	5,0 ± 3%	0,0



DD 5/18

CE

1515-CPR-0205

O TÉCNICO RESPONSÁVEL

VITOR MORDIDO

ENGº QUÍMICO