
PERFISA

+25 ANOS
A PERFILAR PARA UM
FUTURO SUSTENTÁVEL



PERFIL ÓMEGA SPOM 17/66

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

PERFIS METÁLICOS: TETOS | METAL PROFILES: CEILINGS | PROFILS MÉTALLIQUES: PLAFONDS | PERFILES DE METAL: TECHOS

- Descrição e utilização prevista: perfil ómega 17/66 para sistemas em placas de gesso.
  Description and intended use: omega profile 17/66 for gypsum plasterboard systems.
  Description et usage prévu: profil oméga 17/66 pour systèmes en plaques de plâtre.
  Descripción y uso previsto: perfil omega 17/66 para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.

- Material de base / Processo de fabrico: aço DX51D / perfilagem a frio
  Base material / Manufacturing process: DX51D steel / cold forming
  Matériau de base / Processus de fabrication: acier DX51D / formage à froid
  Material de origen / Proceso de fabricación: acero DX51D / conformado en frío


- Tipo de galvanização / Espessura de galvanização: Z140 (g/m^2) / 10,0 µm por face
  Galvanized type / Galvanized thickness: Z140 (g/m^2) / 10,0 µm per face
  Type de galvanisé / Épaisseur de galvanisé: Z140 (g/m^2) / 10,0 µm par face
  Tipo de galvanizado / Espesor de galvanizado: Z140 (g/m^2) / 10,0 µm por cara

- Designação | Designation | Désignation | Designación
  W / 19,6 / 16,5 / 34 / 16,5 / 19,6

- Propriedades gerais | General properties | Propriétés générales | Propiedades generales

Parâmetro Parameter | Paramètre | Parámetro	Valor nominal Nominal value | Valeur nominale | Valor nominal
Espessura - e [mm] Thickness | Épaisseur | Espesor	0,55
Alma - h [mm] Web | Âme | Alma	16,5
Largura – b [mm] Width | Largeur | Anchura	66,0
Banzo – b1 [mm] Flanges | Ailes | Banzos	19,6
Banzo – b2 [mm] Reinforcement flange | Renfort d'aile | Refuerzo del banzo	34,0
Reação ao fogo Reaction to fire | Réaction au feu | Reacción al fuego	A1

Secção transversal
Cross section | Coupe transversale | Sección transversal



- Especificação técnica harmonizada | Harmonised technical specification | Spécification technique harmonisée | Especificación técnica armonizada
  EN 14195:2014


- Fornecimento – comprimentos padrão [mm] | Delivery - standard lengths | Livraison - longueurs standard | Entrega - longitudes estándar
  3000

- Embalagem | Packing | Emballage | Embalaje

Unidades por atado Units per package Unités par paquet Unidades por paquetes	Unidades por meia palete Units per half pallet Unités par demi-palette Unidades por medio palet	Unidades por palete Units per pallet Unités par palette Unidades por palet
10	160	320

- Armazenamento e manuseamento: armazenar na horizontal, em superfície plana, ao abrigo de condições atmosféricas desfavoráveis. Recomenda-se o uso de luvas de proteção.
  Storage and handling: store horizontally, on a flat surface, away from unfavorable weather conditions. The use of protective gloves is recommended.
  Stockage et manipulation:stocker horizontalement,sur une surface plane,à l'abri des conditions météorologiques défavorables.L'utilisation de gants de protection est recommandée.
  Almacenamiento y manipulación: almacenar horizontalmente, en una superficie plana, lejos de condiciones climáticas desfavorables. Se recomienda el uso de guantes protectores.

- Aplicação do acessório em obra:
  Accessory application on site:
  Application de l'accessoire sur place:
  Aplicación del accesorio en obra:



PERFISA – Fábrica de Perfis Metálicos, S.A.
Z.I. de Carvalhais, 3660-070 São Pedro do Sul
(+351) 232 720 010 | geral@perfisa.pt | www.perfisa.pt
06/2020 | R4 R5/1