

ISO 9001 CALIDAD

ISO 14001 MEDIO AMBIENTE

FSC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO SALIPIN EXTRA - RADIATA

Espesor del Tablero	mm	**6,5**	**9**	**12**	**15**	**18**	**21**	**25**	**30**
Capas	n°	3	3	5	5	**7**	7	9	11
Densidad	Kg/m3	**480 - 550**							

	CARA B	**CARA C**
Materia Prima		
* Nudos vivos	Hasta 25 mm de ancho	Hasta 40 mm de ancho
* Nudos muertos	Retaparados hasta 25 mm de anc	Hasta 40 mm de ancho
* Orificios de nudos	No Permite	Hasta 25 mm de ancho
* Bolsillos de resina	Hasta 25 mm de ancho	Permite
* Bolsillos de corteza	No Permite	Permite
* Pecas	Permite	Permite
Operación		
* Grietas abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
* Rasgaduras abiertas	Hasta 1 mm de ancho	Hasta 25 mm de ancho
* Manchas por hongos	Permite	Permite
* Rugosidad	Leve	Permite
Reparaciones		
* Grietas interiores	Permite	Sin reparar, hasta 1 mm de ancho
* Routeados reparados	Hasta 57 mm de ancho	Permite
* Grietas reparadas	Permite	Permite
* Parches de madera individuales	Permite	Permite
* Parches de madera dobles	Permite	Permite
* Parches de madera triples	Permite	Permite

ENCOLADO	EN 314		Fenólico Clase 3 > 1 N/mm2
Certificación Estructural	EN13986	Tipo	PS1-07 por TECO & EN 13986 (System 2+) por HFB
Emisión Formaldehído	EN-717-1 EN 1084 EN 13986	Clase	Adhesivo fenolformaldehido que cumple norma de emisión E1
Humedad Relativa	EN 322	%	9% a 10% para todos los tableros
Clasificación	EN 313-1	Tipo	Contrachapado para ambientes húmedos (el canto debe estar sellado)

As informações contidas na presente ficha são baseadas em conhecimentos considerados válidos, disponibilizados pelo fabricante do produto considerando condições normais de manuseamento e aplicação, não constituindo pela nossa parte uma garantia de resultados obtidos e estando sujeitos à verificação do utilizador. Os valores apresentados poderão variar de acordo com as respectivas especificações.